

## 359 FPM FDA MDx

机械、物理及热性能

### 1 产品说明

#### 氟橡胶

是一种共聚物，基于氟

可耐：脂肪、原油、矿物油、汽油、脂肪族和芳香烃。

不耐：二醇、酮类、大多数含胺液体、水/蒸汽。

### 2 技术指标

特性	测试工况	标准	单位 (公制)	指标	单位 (英制)	指标
颜色				蓝色		蓝色
硬度 1	23°C/3 sec.	ISO 868	Shore A	80±5	Shore A	80±5
硬度 2	23°C/15 sec.	ISO 868	Shore A	76±5	Shore A	76±5
模量 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥4	psi	≥580
抗拉强度	23°C	DIN 53 504	MPa	≥7	psi	≥1015
断裂伸长率	23°C	DIN 53 504	%	≥150	%	≥150
抗撕裂强度	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m		lbf/inch	
比重	23°C	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	2590	g/ m <sup>3</sup>	2,59
回弹性	23°C	DIN 53 512	%	6,2	%	6,2
磨损率	23°C	DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	288	mm <sup>3</sup>	288
压缩永久变形 1	*	ISO 815	%	≤12	%	≤12
压缩永久变形 2	**	ISO 815	%	≤15	%	≤15
压缩永久变形 3	***	ISO 815	%		%	
最低工作温度			°C	-30	°F	-22
最高工作温度			°C	200	°F	392
最高工作温度 在水或蒸汽中			°C		°F	
最高工作温度 在热气中且短时间内			°C	225	°F	437

备注：在摄氏 70°C、100°C 与 175°C 的环境中连续 24 工作小时，会有 25% 的风蚀量